

AE PAV


Mattonelle per camminamenti

DESCRIZIONE

Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata SBR derivante da pneumatici fuori uso (PFU) a granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretatiche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Conforme alle normative UNI EN 1177:2008, EN71 parte 3-1994 + A1:2000, soddisfa i requisiti del Ministero della Sanità 29/07/94 G.U. 19/09/94 n.214 e delle direttive CEE 76/769, 83/478, 85/467, 89/677, 89/678, 91/173, 91/338, 91/339.

POSA IN OPERA

AE PAV si appoggia semplicemente al piano di posa accostando le mattonelle le une alle altre. Di basilare importanza è il loro ancoraggio in modo da evitare il sollevamento da parte del vento. L'ancoraggio di AE PAV è obbligatorio, per camminamenti su membrane bitume polimero non autoprotette è possibile ancorare AE PAV mediante semplice rinvenimento a fiamma della membrana bituminosa. Per camminamenti su membrane bitume polimero autoprotette minerale utilizzare come ancoraggio la colla bituminosa all'acqua IDROVAL COAT. IDROVAL COAT è utilizzabile anche per ancorare AE PAV sulle membrane bitume polimero non autoprotette minerali.



CARATTERISTICHE TECNICHE

PARAMETRO MISURATO	VALORE RISCOSTRATO
Durezza Shore A	28÷34
Resistenza a trazione	147 N/cm ²
Resistenza a compressione - Deformazione al 10% in spessore - Deformazione al 50% in spessore	16,7 N/cm ² (deformazione elastica) 200 N/cm ² (deformazione elastica)
Resistenza al freddo e relativa sfaldabilità (ciclo termico a -30°C per 48h)	Nessun difetto
Prove infiammabilità - EN 1021-1 (cigarette test)* - EN 1021-2 (Match test)*	Conforme Conforme
Valore drenante	2,75 l/(m ² *s)
Contenuto Cadmio Decreto Min. Sanità 29/07/94	Assente (< 0,001%)
Contenuto metalli pesanti EN 71-3:1994 + A1:2000	Piombo solubile <8mg, Cadmio solubile <1mg Cromo solubile <2mg, Bario solubile <10mg Antimonio solubile <2mg, Arsenico solubile <1mg Selenio solubile <3mg, Mercurio solubile <1mg

* Prova modificata in base alla natura particolare del campione rispetto a quanto stabilito dalla norma.

COLORI

Nero (non colorato), rosso, verde,

CONFEZIONAMENTO

PRODOTTO	SPESSORE (mm)	PESO (kg/m ²)	m ² per PALLET
AE-PAV NERO	20	17	50
AE-PAV ROSSO	20	17	50
AE-PAV VERDE	20	17	50
AE-PAV NERO	25	20	40
AE-PAV ROSSO	25	20	40
AE-PAV VERDE	25	20	40

I dati pubblicati sono valori medi indicativi relativi alla produzione corrente e possono essere variati senza preavviso in qualsiasi momento da Valli Zabban SpA. Le informazioni tecniche fornite corrispondono alle nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e le utilizzazioni del prodotto. Date le numerose possibilità d'impiego e l'elevata probabilità d'intervento di fattori da noi non dipendenti non ci assumiamo responsabilità in merito ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l' idoneità del prodotto all'impiego previsto. Le mattonelle sono riciclabili e non sono un rifiuto pericoloso. La mattonella oggetto del presente documento tecnico non è soggetta all'obbligo di emissione della scheda di sicurezza. Per chi ne facesse espressa richiesta è comunque a disposizione una scheda informativa per il corretto uso del prodotto.

Rev. 1 – 02/16



DAL 1928

Valli Zabban
SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE



Valli Zabban S.p.A. • Società Unipersonale • Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

Sede e Direzione Generale

50041 Calenzano (FI) Italy, via di Le Prata, 103 • tel. +39.055.32804.1 • fax +39.055.300300
www.vallizabban.com • info@vallizabban.it • vallizabban@pec.it
C.C.I.A.A. Firenze N. 05476750483 • R.E.A. FI 549826 • Cod. Fisc. e P. IVA 05476750483

