

PLANOVAL

NATURA DEL PRODOTTO

Pasta livellante monocomponente e pronta all'uso a base di speciali bitumi in dispersione acquosa, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo Valli Zabban.

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto offre eccezionale lavorabilità e semplicità di posa e viene impiegato per la regolarizzazione e il ripristino delle pendenze di supporti bituminosi (membrane bituminose lisce o ardesiate) prima della stesura di un nuovo strato impermeabilizzante. Può essere utilizzato anche per la formazione di gusce di raccordo sugli angoli parete-pavimento.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superfici e supporti asciutti. Le membrane bituminose debbono aver subito almeno 180 giorni di ossidazione prima di procedere con l'applicazione del prodotto. Le parti di membrana danneggiate, forate, lievemente reptate (formazione di gobbe ed avvallamenti), sollevate e giunzioni che risultassero discontinue o completamente dissaldate, dovranno essere riparate e sigillate mediante SHELL TIXOPHALTE, sigillante gommo-bituminoso.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua e/o solventi.

APPLICAZIONE

Prima della stesura esercitare una rapida miscelazione del prodotto. **PLANOVAL** è pronto all'uso e può essere applicato mediante staggia, cazzuola o spatola metallica liscia. Applicare il prodotto con spessore da 2 a 15 mm per mano. Per ulteriori mani, attendere almeno 24 ore. Spessore massimo applicabile: 4 cm. Proteggere **PLANOVAL** per almeno 48 ore da: acqua, pioggia, neve o elevata umidità notturna. La sovra applicazione dell'impermeabilizzante potrà essere realizzata, con sottofondo asciutto e pulito, entro i successivi 14 gg. **PLANOVAL** può essere sovra applicato con tutte le guaine liquide impermeabilizzanti della gamma Valli Zabban. Nuove membrane bituminose, potranno essere applicate mediante sfiammatura o incollaggio a freddo. Si consiglia di applicare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

CONSUMI

1,6 - 1,7 kg/m² per mm di spessore.

CONFEZIONI

Secchi da kg 20.

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Si consiglia lo stoccaggio a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

PLANOVAL

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi) PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Colore	Marrone (Nero ad essiccazione completa)
Densità a 20 °C (g / cm ³)	1,65 ± 0,05
Viscosità Brookfield a 20°C (cPs)	12000 ± 2000
Residuo secco (%)	85 ± 0,3
Indurimento a 20 ° C	24 h
Temperature limite d'applicazione	+ 5° C + 35° C
Allungamento %	10 ± 2
Adesione a sottofondi bituminosi	Ottima
V.O.C.	< 1
Vece doganale	27150000

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la VALLI ZABBAN. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La VALLI ZABBAN si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Rev. 0 – 02/18