DAL 1928
Valli Zabban
SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE

CE

TAGLIAMURO VV

COMPOUND
Il compound costituente la massa impermeabilizzante delle membrane TAGLIAMURO è formato da una mescola di bitume distillato residuo vuoto modificato con polimeri plastomerici a base di polipropilene atattico, polipropilene isotattico, compatibilizzanti sintetici e filler inerti stabilizzanti. Il compound è resistente ai raggi UV, termicamente stabile e flessibile alle basse temperature.

ARMATURA
L'armatura utilizzata nelle membrane TAGLIAMURO VV è costituita da un velo vetro rinforzato, imputrescibile che conferisce apprezzabili caratteristiche meccaniche, sufficiente allungamento a rottura, eccellente stabilità dimensionale.

FINITURA ESTERNA
La membrana TAGLIAMURO VV è trattata sulla faccia superiore con inerte antiaderente; sono possibili altre finiture quali film e TNT polimerici. La faccia inferiore è trattata con film sfiammabile in PE; sono possibili altre finiture con inerti, film polimerici, TNT polimerici antiaderenti.

POSA IN OPERA
Per l'utilizzo della membrana come "pontage" il piano di posa deve essere pulito liscio ed asciutto, eventualmente trattato per favorire l'adesione con VERVAL PRIMER (a base solvente) od ECOPRIMER (a base acqua); la membrana viene applicata a cavallo della fessura mediante riscaldamento della faccia inferiore con fiamma leggera di gas propano solo da un lato. Per l'utilizzo della membrana contro la risalita di umidità dal suolo viene posata alla base del muro di elevazione.

UTILIZZO

Le membrane TAGLIAMURO VV sono progettate per essere impiegate come sottostrati e strati intermedi e contro la risalita di umidità dal suolo.

MSS
Membrane per sottostrati e strati intermedi

MF
Membrane contro la risalita di umidità dal suolo

CONFEZIONAMENTO

PRODOTTO	SPESSORE (mm)	PESO (kg/m²)	DIMENS. ROTOLI (m) larghezza x lunghezza	ROTOLI per PALLET	m² per PALLET
TAGLIAMURO 3 VV H14	-	3	1 x 10	198	1980
TAGLIAMURO 3 VV H20	-	3	1 x 10	165	1650
TAGLIAMURO 3 VV H25	-	3	1 x 10	132	1320
TAGLIAMURO 3 VV H28	-	3	1 x 10	99	990
TAGLIAMURO 3 VV H33	-	3	1 x 10	99	990
TAGLIAMURO 3 VV H40	-	3	1 x 10	66	660
TAGLIAMURO 3 VV H50	-	3	1 x 10	66	660
TAGLIAMURO 4 VV H14	-	4	1 x 10	189	1890
TAGLIAMURO 4 VV H20	-	4	1 x 10	135	1350
TAGLIAMURO 4 VV H25	-	4	1 x 10	108	1080
TAGLIAMURO 4 VV H28	-	4	1 x 10	81	810
TAGLIAMURO 4 VV H33	-	4	1 x 10	81	810
TAGLIAMURO 4 VV H40	-	4	1 x 10	54	540
TAGLIAMURO 4 VV H50	-	4	1 x 10	54	540

I dati pubblicati sono valori medi indicativi relativi alla produzione corrente e possono essere variati senza preavviso in qualsiasi momento da Valli Zabban SpA. Le informazioni tecniche fornite corrispondono alle nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e le utilizzazioni del prodotto. Date le numerose possibilità d'impiego e l'elevata probabilità d'intervento di fattori da noi non dipendenti non ci assumiamo responsabilità in merito ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto. Le membrane bitume polimero fabbricate da Valli Zabban SpA sono a base di bitume derivante dalla distillazione del greggio petrolifero e non contengono catrame derivante dal carbon fossile, amianto o cloro, sono riciclabili e non sono un rifiuto pericoloso. La membrana bitume polimero oggetto del presente documento tecnico non è soggetta all'obbligo di emissione della scheda di sicurezza. Per chi ne facesse espressa richiesta è comunque a disposizione una scheda informativa, comprensiva di una specifica di installazione, per il corretto uso scaricabile dal sito www.vallizabban.com.

Valli Zabban S.p.A. • Società Unipersonale • Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.
Sede e Direzione Generale
50041 Calenzano (FI) Italy, via di Le Prata, 103 • tel. +39.055.32804.1 • fax +39.055.300300
www.vallizabban.com • info@vallizabban.it • vallizabban@pec.it
C.C.I.A.A. Firenze N. 05476750483 • R.E.A. FI 549826 • Cod. Fisc. e P. IVA 05476750483

TONON GROUP
building inspiration

DAL 1928
Valli Zabban
SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE

CE

TAGLIAMURO VV

Codice di notifica O.N.: 1370
Numero certificato FPC: 1370-CPR-0042
Tipo di armatura: Velo vetro rinforzato.
Tipo di mescola: Bitume modificato con Polipropilene (BPP).
Finitura superficiale: - Faccia superiore: inerti, film polimerici PE / PP, TNT, polimerici antiaderenti;
- Faccia inferiore: inerti, film polimerici PE / PP, TNT, polimerici antiaderenti.
Metodo di applicazione: - Faccia inferiore con finitura di inerti, film polimerici, polimerici antiaderenti, TNT: a fiamma leggera di gas propano;
- Faccia inferiore con finitura di inerti: collanti a caldo, collanti a freddo.

NB. IN OGNI CASO, PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL PRODOTTO, SI DEVE FARE RIFERIMENTO AI DOCUMENTI TECNICI DEL PRODUTTORE.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	NORMA DI RIFERIMENTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI NOMINALI													TOLLERANZE
			TAGLIAMURO 3 VV							TAGLIAMURO 4 VV							
Norme di riferimento			EN 13707 / EN 13969							EN 13707 / EN 13969							
Destinazione d'uso	-	-	MSS / MF							MSS / MF							-
Difetti visibili	UNI EN 1850-1	-	Supera							Supera							-
Lunghezza	UNI EN 1848-1	m	10,00 - 1%							10,00 - 1%							Minimo
Larghezza	UNI EN 1848-1	cm	14*	20*	25*	28*	33*	40*	50*	14*	20*	25*	28*	33*	40*	50*	*-1 sul nominale (minimo)
Rettilineità	UNI EN 1848-1	mm	20 mm x 10 m							20 mm x 10 m							Massimo
Massa areica	UNI EN 1849-1	kg/m²	3							4							± 10%
Impermeabilità all'acqua (metodo B)	UNI EN 1928	Kpa	60 - Supera							60 - Supera							Kpa minimo ≥ 10
Comportamento al fuoco esterno	EN 13501-5	-	Froof							Froof							-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	NPD							NPD							-
Resistenza a trazione delle giunzioni	UNI EN 12317-1	N/50mm	NPD							NPD							-20%
Proprietà di trasmissione del vapore d'acqua	UNI EN 1931 (2002)	μ Sd (m)	NPD NPD							NPD NPD							- ± 60
Resistenza a trazione longitudinale / trasversale carico massimo	UNI EN 12311-1	N/50mm	300 / 200							300 / 200							-20%
Allungamento a rottura longitudinale / trasversale	UNI EN 12311-1	%	2 / 2							2 / 2							-2 assoluto
Resistenza alla lacerazione longitudinale / trasversale	UNI EN 12310-1	N	NPD							NPD							-30 %
Flessibilità a freddo	UNI EN 1109	°C	0							0							Minimo
Stabilità di forma a caldo	UNI EN 1110	°C	110							110							Minimo
Determinazione della tenuta all'acqua dopo invecchiamento artificiale tramite esposizione a lungo termine ad elevate temperature	UNI EN 1296 UNI EN 1928	Kpa	NPD							NPD							Kpa minimo ≥ 10
Determinazione della tenuta all'acqua dopo esposizione ad agenti chimici	UNI EN 1847 UNI EN 1928	Kpa	NPD							NPD							Kpa minimo ≥ 10

Rev.2– 11/2017

Il disclaimer aziendale è liberamente consultabile al seguente link: www.vallizabban.com

Valli Zabban S.p.A. • Società Unipersonale • Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.
Sede e Direzione Generale
50041 Calenzano (FI) Italy, via di Le Prata, 103 • tel. +39.055.32804.1 • fax +39.055.300300
www.vallizabban.com • info@vallizabban.it • vallizabban@pec.it
C.C.I.A.A. Firenze N. 05476750483 • R.E.A. FI 549826 • Cod. Fisc. e P. IVA 05476750483

TONON GROUP
building inspiration