# Asso PL

| | |
|---|---|
| **Descripción** | Membrana fabricada con betún destilado modificado con polímeros plastoméricos y armadura de poliéster reforzado-estabilizado, para trabajos nuevos y restructuraciones. |
| **CE** | Estrato base de sistemas multicapa para coberturas planas según la norma EN 13707. Trabajos de cimentación según la norma EN13969. |
| **Aplicación** | Coberturas expuestas no accesibles, coberturas técnicas expuestas o bajo protección. Trabajos de Cimentaciones solo para la versión 4PL y 5PL. |
| **Certificación** | Marcado CE - Número de certificado FPC 1370-CPR-0042 |
| **Presentación** | **Cara superior**: Arena fina / Film termo fusible<br>**Cara inferior**: Film termo fusible<br>**Armadura**: Poliéster reforzado y estabilizado |
| **Puesta en obra** | Soldada en total adherencia |

**Dimensiones**

| **Asso** | **3PL** | **4PL** | **5PL** |
|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Peso (kg/m2) | - | - | - |
| Rollos (m) | 1x10 | 1x10 | 1X10 |

www.vallizabban.it

QUALITY SYSTEM ISO 9001 · ENVIRONMENTAL SYSTEM ISO 14001 · SAFETY SYSTEM ISO 45001 · SOCIAL ACCOUNTABILITY SA 8000

| Caracteristicas | Método de ensayo | Unidad | Valor | Tolerancia |
|---|---|---|---|---|
| Longitud | EN 1848-1 | m | 10 | -1% |
| Ancho | EN 1848-1 | m | 1,0 | -1% |
| Espesor | EN 1849-1 | mm | 3,0 / 4,0 / 5,0 | -0,4 |
| Masa por unidad de área | EN 1849-1 | Kg/m2 | NPD | ±10% |
| Fuerza máxima en tensión | EN 12311-1 | L x T (N/50mm) | 500/350 | -20% |
| Elongación | EN 12311-1 | L x T (%) | 30/30 | -15 |
| Resistencia al desgarro (clavo) | EN 12310-1 | L x T (N) | 130/130 | -30% |
| Resistencia a la traccion de las unions | EN 12317-1 | L x T (N/50mm) | 450/320 | -20% |
| Resistencia a una carga estática | EN 12730 | Kg | 10 | ≥ |
| Resistencia al impacto | EN 12691 | mm | 800 | ≥ |
| Flexibilidad a bajas temperaturas | EN 1109 | (°C) | -5 | ≤ |
| Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas | EN 1110 | (°C) | 110 | ≥ |
| Estabilidad dimensional | EN 1107-1 | % | ±0,3 | ≤ |
| Estanquidad | EN 1928-B | kPa | 60 | ≥ |
| Propiedades de transmisión de vapor de agua (μ) | EN 1931 | - | 20000 | ≥ |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | - | F | - |
| Comportamiento a un fuego externo | EN 13501-5 | - | Froof | - |

| | |
|---|---|
| Almacenamiento | Vertical. Almacenar dentro del embalaje original, en lugar seco y protegidos de la intemperie. |
| Modificación | Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica en función de la evolución tecnológica de sus productos. Para obtener la versión actualizada, contacte con nuestra oficina técnica. |