

# Gummiflex Antiradice PLA

<b>Descrizione</b>	Membrana antiradice realizzata a partire da bitume distillato modificato con polimeri elastoplastomerici, additivo antiradice e armatura in poliestere rinforzato-stabilizzato, per lavori nuovi e rifacimenti.
<b>Destinazione d'uso CE</b>	Strato finale di sistemi multistrato per coperture piane secondo EN13707. Opere di fondazione secondo EN13969.
<b>Utilizzo</b>	Coperture a verde pensile e coperture tecniche sotto protezione. Opere di fondazione.
<b>Certificazioni</b>	Marcatura CE - FPC certificato numero 1370-CPR-0042.
<b>Composizione</b>	<p><b>Superficie superiore:</b> Sabbia fine</p> <p><b>Superficie inferiore:</b> Film</p> <p><b>Armatura:</b> Poliestere rinforzato stabilizzato</p>
<b>Applicazione</b>	Totale aderenza con bruciatore gas propano



<b>Dimensioni e packaging</b>	<b>Gummiflex Antiradice</b>	<b>3PLA</b>	<b>4PLA</b>
Spessore (mm)		3,0	4,0
Peso (kg/m2)		-	-
Rotoli (m)		1X10	1X10

Caratteristiche	Norma	Unità	Valori	Tolleranza
Lunghezza	EN 1848-1	m	10	-1%
Larghezza	EN 1848-1	m	1,0	-1%
Spessore	EN 1849-1	mm	3,0 / 4,0	±0,2
Massa Areica	EN 1849-1	Kg/m <sup>2</sup>	NPD	±10%
Resistenza alla rottura per trazione	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	600/430	-20%
Allungamento alla rottura	EN 12 311-1 1999	L x T (%)	40/40	-15
Resistenza alla lacerazione	EN 12 310-1	L x T (N)	150/150	-30%
Resistenza al punzonamento statico	EN 12 730	Kg	10	≥
Resistenza all'impatto	EN 12691	mm	800	≥
Flessibilità a freddo	EN 1109	(°C)	-10	≤
Tenuta al calore	EN 1110	(°C)	120	≥
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	±0,3	≤
Impermeabilità	EN 1928-B	kPa	60	≥
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	EN 1931	-	20000	≥
Resistenza al passaggio delle radici	EN 13948	-	Passa/Passed	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	F	-
Performance al fuoco esterno	EN 13501-5	-	Froof	-

#### Stoccaggio

Questo prodotto è consegnato in rotoli disposti verticalmente su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.

#### Modifiche

La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.