Gummiflex Special Minerale PL HP

Descripción	Membrana de alto rendimiento fabricada con betún destilado modificado con polimeros elastoplastoméricos y armadura de poliéster reforzado-estabilizado, para trabajos nuevos y restructuraciones.
CE	Estrato final a la vista de coberturas planas según la norma EN 13707. Membrana para coberturas inclinadas según la norma EN 13859-1.
Aplicación	Coberturas expuestas no accesibles, coberturas técnicas expuestas o bajo protección. Coberturas inclinadas.
Certificación	Marcado CE - Número de certificado FPC 1370-CPR-0042
Presentación	**Cara superior**: Pizarra mineral / Gránulos mineral esferoidal **Cara inferior**: Film termo fusible **Armadura**: Poliéster reforzado y estabilizado
Puesta en obra	Soldada en total adherencia

Dimensiones

Gummiflex Special Minerale HP	**4,5PL**
Espesor (mm)	-
Peso (kg/m2)	4,5
Rollo(m)	1x10

www.vallizabban.it

QUALITY SYSTEM ISO 9001 · ENVIRONMENTAL SYSTEM ISO 14001 · SAFETY SYSTEM ISO 45001 · SOCIAL ACCOUNTABILITY SA 8000

Caracteristicas	Método de ensayo	Unidad	Valor	Tolerancia
Longitud	EN 1848-1	m	10,0	-1%
Ancho	EN 1848-1	m	1,0	-1%
Espesor	EN 1849-1	mm	NPD	-
Masa por unidad de área	EN 1849-1	Kg/m2	4,5	±10%
Fuerza máxima en tensión	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	700/500	-20%
Elongación	EN 12 311-1	L x T (%)	30 / 30	-15
Resistencia al desgarro (clavo)	EN 12 310-1	L x T (N)	150 /150	-30%
Resistencia a una carga estática	EN 12 730	Kg	NPD	≥
Resistencia al impacto	EN 12691	mm	NPD	≥
Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1109	(°C)	-10	≤
Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas	EN 1110	(°C)	120	≥
Estabilidad dimensional	EN 1107-1	%	±0,3	≤
Estanquidad	EN 1928-B	kPa	60	≥
Adhesión de gránulos	EN 12039	%	30	≤
Valor Sd	EN 1931	m	290	≥
Reacción al fuego	EN 13501-1	-	E	-
Comportamiento a un fuego externo	EN 13501-5	-	Froof	-

Almacenamiento	Vertical. Almacenar dentro del embalaje original, en lugar seco y protegidos de la intemperie.
Modificación	Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica en función de la evolución tecnológica de sus productos. Para obtener la versión actualizada, contacte con nuestra oficina técnica.