

Gummival Biarmato by Gorgati

Descripción Membrana de alto rendimiento fabricada con betún destilado modificado con poliolefinas APAO y aditivo ignífugo, con doble armadura de poliéster reforzado-estabilizado y tejido de vidrio, para coberturas planas con aplicación en frío mediante cola adhesiva especial. Este producto está destinado a trabajos nuevos y reestructuraciones.

CE Monoestrato encolado para coberturas planas según la norma EN13707.

Aplicación Coberturas expuestas no accesibles, coberturas técnicas expuestas o bajo protección.

Certificación BRoofT2 para versión 5mm sobre soporte combustible e incombustible. Marcado CE - Número de certificado FPC 1370-CPR-0042

Presentación
Cara superior: Arena fina
Cara inferior: Arena fina
Armadura: Poliéster reforzado y estabilizado y tejido de vidrio

Puesta en obra Aplicada en total adherencia con cola bituminosa adhesiva

Dimensiones	Gummival Biarmato	
	4	5
Espesor (mm)	4,0	5,0
Peso (kg/m ²)	4,2	5,3
Rollo(m)	7,27X1,10	7,27X1,10



Características	Método de ensayo	Unidad	Valor	Tolerancia
Longitud	EN 1848-1	m	7,27	-1%
Ancho	EN 1848-1	m	1,10	-1%
Espesor	EN 1849-1	mm	4,0 / 5,0	±0,2
Masa por unidad de área	EN 1849-1	Kg/m ²	4,2 / 5,3	±10%
Fuerza máxima en tensión	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	650/650	-20%
Elongación	EN 12 311-1	L x T (%)	50/50	-15
Resistencia al desgarro (clavo)	EN 12 310-1	L x T (N)	200/200	-30%
Resistencia a una carga estática	EN 12 730	Kg	15	≥
Resistencia al impacto	EN 12691	mm	1000	≥
Resistencia a la cizalla de juntas	EN 12317-1	N / 50mm	700/700	-20%
Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1109	(°C)	-20	≤
Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas	EN 1110	(°C)	140	≥
Envejecimiento artificial por exposición prolongada a elevada temperatura	EN 1296 EN 1110	(°C)	140	≥
Estabilidad dimensional	EN 1107-1	%	±0,2	≤
Estanquidad	EN 1928-B	kPa	400	≥
Adhesión de gránulos	EN 12039	%	NPD	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	-	E	-
Comportamiento a un fuego externo	EN 13501-5	-	BRoofT2	-

Almacenamiento

Vertical. Almacenar dentro del embalaje original, en lugar seco y protegidos de la intemperie.

Modificación

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica en función de la evolución tecnológica de sus productos. Para obtener la versión actualizada, contacte con nuestra oficina técnica.