

Multival Remake Strip

Descripción	Membrana termo-adhesiva multicompuesta APAO/SBS de alto rendimiento. Este producto está diseñado como capa única para cubiertas planas tanto de obra nueva como de rehabilitación. La superficie inferior está provista de tiras termoadhesivas.								
CE	Monoestrato para coberturas planas según la norma EN 13707.								
Aplicación	Coberturas expuestas no accesibles, coberturas técnicas expuestas o bajo protección.								
Certificación	Marcado CE - Número de certificado FPC 1370-CPR-0042								
Presentación	Cara superior: Pizarra mineral / Gránulos mineral esferoidal Cara inferior: Tiras adhesivas + Película de PE Armadura: Poliéster reforzado y estabilizado y tessuto de vidro								
Puesta en obra	Instalación termo-adhesiva activada con quemador de llama								
Dimensiones	Multival Remake Strip <table> <tr> <td>Espesor (mm)</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td></td><td>medido solo en betún</td></tr> <tr> <td>Peso (kg/m2)</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Rotoli (m)</td><td>1x8</td></tr> </table>	Espesor (mm)	4,0		medido solo en betún	Peso (kg/m2)	-	Rotoli (m)	1x8
Espesor (mm)	4,0								
	medido solo en betún								
Peso (kg/m2)	-								
Rotoli (m)	1x8								

Características	Método de ensayo	Unidad	Valor	Tolerancia
Longitud	EN 1848-1	m	8,0	-1%
Ancho	EN 1848-1	m	1,0	-1%
Espesor medido solo en betún	EN 1849-1	mm	4,0	±0,2
Masa por unidad de área	EN 1849-1	Kg/m2	NPD	±10%
Fuerza máxima en tensión	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	900/700	-20%
Elongación	EN 12 311-1 1999	L x T (%)	50/50	-15
Resistencia al desgarro (clavo)	EN 12 310-1	L x T (N)	200/200	-30%
Resistencia a una carga estática	EN 12 730	Kg	25	≥
Resistencia al impacto	EN 12691	mm	1250	≥
Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1109	(°C)	-20	≤
Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas	EN 1110	(°C)	100	≥
Estabilidad dimensional	EN 1107-1	%	±0,3	≤
Estanqueidad al agua	EN 1928-B	kPa	60	≥
Adhesión de gránulos	EN 12039	%	30	≥
Envejecimiento artificial por exposición prolongada a elevada temperatura - Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1296 EN 1109	(°C)	-15	+15
Envejecimiento artificial por exposición prolongada a elevada temperatura - fluencia a elevadas temperaturas	EN 1296 EN 1110	(°C)	90	-10
Reacción al fuego	EN 13501-1	-	F	-
Comportamiento a un fuego externo	EN 13501-5	-	Froof	-

Almacenamiento

Vertical. Almacenar dentro del embalaje original, en lugar seco y protegidos de le intemperie.

Modificación

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica en función de la evolución tecnológica de sus productos. Para obtener la versión actualizada, contacte con nuestra oficina técnica.