



DAL 1928

Valli Zabban

TECNOLOGIE STRADALI

SCHEDA TECNICA**BITUMVAL 50**

Sito produttivo	Stabilimento di Bologna Via del Traghetto, 42 – 40100 Bologna Stabilimento di Trecastelli Via del Bosco, 27 – 60010 Trecastelli AN
Gradazione	Bitume 50/70
Descrizione del prodotto	Bitume 50/70 additivato con attivante di adesione (DOPES) per migliorare l'adesione agli inerti di qualsiasi natura petrografica per uso stradale

Caratteristiche	Proprietà	Metodo	U.d.M.	Prestazione	
				min	max
Consistenza alle temperature intermedie di servizio	Penetrazione a 25°C	UNI EN 1426	dmm	50	70
Consistenza alle temperature elevate di servizio	Punto di Rammollimento P.A.	UNI EN 1427	°C	46	54
Durabilità Resistenza all'invecchiamento RTFOT EN12607-1	Variazione di massa	-	%		0,5
	Penetrazione a 25°C residua	UNI EN 1426	%	50	
	Incremento del punto di rammollimento P.A.	UNI EN 1427	°C		11
Infiammabilità	Flash point	EN ISO 2592	°C	230	

Temperature di utilizzo	Valori indicativi	
Temperatura di stoccaggio	°C	135 ÷ 160
Temperatura di stoccaggio prolungato oltre 5 giorni	°C	120
Temperatura impasto con inerti	°C	120 ÷ 160
Temperatura minima di compattazione	°C	> 100
Temperatura minima di pompaggio	°C	120

Le caratteristiche dichiarate nella presente scheda sono garantite e sono rilevabili, su campioni omogenei di prodotto prelevati in contraddittorio alla consegna secondo le vigenti norme, in particolare la UNI EN 58 e la UNI EN 12594.

Rev.2 – 10/23



Valli Zabban S.p.A. • Società Unipersonale • Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.
Sede e Direzione Generale

50041 Calenzano (FI) Italy, via di Le Prata, 103 • tel. +39.055.328041 • fax +39.055.300300
www.vallizabban.com • info@vallizabban.it • vallizabban@pec.it
C.C.I.A.A. Firenze N. 05476750483 • R.E.A. FI 549826 • Cod. Fisc. e P. IVA 05476750483

