

Termoval Strip

Descrizione Membrana adesiva in bitume modificato con polimeri elastoplastomerici ad elevate performance e armatura in poliestere filo continuo rinforzato-stabilizzato per lavori nuovi e rifacimenti. La parte inferiore è provvista di una finitura con strisce adesive.

Destinazione d'uso CE Strato di base per coperture piane secondo EN13707.

Utilizzo Coperture tecniche a vista e sotto protezione per opere nuove e rifacimenti. Termoval è applicata su pannelli EPS e PIR non rivestiti in bitume e su supporti in legno. La membrana di tenuta finale è saldata in totale aderenza su Termoval.

Certificazioni Marcatura CE - FPC certificato numero 1370-CPR-0042.

Composizione

Superficie superiore: Film

Superficie inferiore: Bande adesive + film siliconato rimovibile

Armatura: Poliestere rinforzato stabilizzato

Applicazione Adesiva su supporti in legno o isolante EPS non rivestito / isolante PIR rivestimento alu o carta multistrato.

Dimensioni e packaging	Termoval Strip		
	Spessore (mm)	3,0	4,0
	Peso (kg/m2)	-	-
	Rotoli (m)	1X10	1x10



Caratteristiche	Norma	Unità	Valori	Tolleranza
Lunghezza	EN 1848-1	m	10	-1%
Larghezza	EN 1848-1	m	1,0	-1%
Spessore	EN 1849-1	mm	3,0 / 4,0	±0,2
Massa Areica	EN 1849-1	Kg/m ²	NPD	±10%
Resistenza alla rottura per trazione	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	500/400	-20%
Allungamento alla rottura	EN 12 311-1	L x T (%)	35/35	-15
Resistenza alla lacerazione	EN 12 310-1	L x T (N)	150/150	-30%
Resistenza al punzonamento statico	EN 12 730	Kg	15	≥
Resistenza all'impatto	EN 12691	mm	900	≥
Flessibilità a freddo	EN 1109	(°C)	-15	≤
Tenuta al calore	EN 1110	(°C)	100	≥
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	±0,3	≤
Impermeabilità	EN 1928-B	kPa	60	≥
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	EN 1931	-	20000	≥
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	F	-
Performance al fuoco esterno	EN 13501-5	-	Froof	-

Stoccaggio

Questo prodotto è consegnato in rotoli disposti verticalmente su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.

Modifiche

La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.