



CARTONVAL

Cartonfeltro bitumato

CARTONVAL 300 GR – 400 GR – 500 GR – 700 GR – 1000 GR

DESCRIZIONE: Cartonfeltro bitumato ricoperto.

COMPOSIZIONE:

Strato superiore: Bitume.
Strato inferiore: Bitume.
Armatura: Carta lana.

Prodotti soggetti a Marcatura CE secondo le norme EN 13859-1 e EN 13859-2.

CARTONVAL 1200 GR

DESCRIZIONE: Cartonfeltro bitumato ricoperto sabbiato.

COMPOSIZIONE:

Strato superiore: Bitume.
Strato inferiore: Bitume.
Armatura: Carta lana.

Prodotto soggetto a Marcatura CE secondo la norma EN 13859-1.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	NORMA DI RIFERIMENTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI E TOLLERANZE					
			300 g/m ²	400 g/m ²	500 g/m ²	700 g/m ²	1.000 g/m ²	1.200 g/m ²
Massa areica	EN 13859-1	g/m ²	300 ± 7%	330 ± 7%	480 ± 7%	660 ± 7%	950 ± 7%	1300 ± 5%
Spessore	EN 1849-1	mm	0,35 ± 15%	0,35 ± 15%	0,5 ± 15%	0,7 ± 15%	1 ± 15%	1,4 ± 15%
Resistenza a trazione	EN 13859-1	N/5cm	MD: 230 ± 15% CD: 120 ± 15%	MD: 230 ± 15% CD: 120 ± 15%	MD: 320 ± 15% CD: 160 ± 15%	MD: 320 ± 15% CD: 170 ± 15%	MD: 370 ± 15% CD: 240 ± 15%	MD: 270 ± 15% CD: 140 ± 15%
Allungamento	EN 13859-1	%	MD: 1 - 2% CD: 3 - 4%	MD: 1 - 2% CD: 3 - 4%	MD: 1 - 2% CD: 2 - 3%			
Lacerazione al chiodo	EN 13859-1	N	MD: 15 ± 15% CD: 15 ± 15%	MD: 15 ± 15% CD: 15 ± 15%	MD: 25 ± 15% CD: 25 ± 15%	MD: 45 ± 15% CD: 40 ± 15%	MD: 65 ± 15% CD: 65 ± 15%	MD: 30 ± 15% CD: 30 ± 15%
Proprietà di trasmissione vapore	EN 13859-1	g/m ² x 24h m	WDD: 33 ± 15% Sd = 1,3 23°C 0/75% UR	WDD: 32 ± 15% Sd = 1,3 23°C 0/75% UR	WDD: 17 ± 15% Sd = 2,5 23°C 0/75% UR	WDD: 12 ± 15% Sd = 3,5 23°C 0/75% UR	WDD: 8 ± 15% Sd = 5,5 23°C 0/75% UR	WDD: 5,7 ± 15% Sd = 7,5 23°C 0/75% UR
Stabilità dimensionale	EN 13859-1 (80°C)	%	-0,5<ΔL<0,5	-0,5<ΔL<0,5	-0,5<ΔL<0,5	-0,5<ΔL<0,5	-0,5<ΔL<0,5	-0,5<ΔL<0,5
Flessibilità a bassa temperatura	EN 13859-1	°C	0	0	0	0	0	0
Confezione (rotoli per pallet)	-	Numero	99	99	80	56	42	36





CARTONVAL

Cartonfeltro bitumato

NOTE

I bancali sono avvolti in un film plastico, repentini cambi di temperatura possono provocare condensa all'interno dell'imballo. I valori riportati vanno considerati per prodotto applicato in zona climatica temperata a 200 m slm. Per una migliore resa del prodotto consigliamo la copertura sollecita del telo. In presenza di agenti contaminanti non si garantiscono le caratteristiche del prodotto.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati ed aggiornati dalla Valli Zabban S.p.A. in qualsiasi momento senza alcun preavviso e secondo la propria discrezionalità. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le ns. migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Tuttavia, considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di ulteriori elementi – da noi non dipendenti – non ci si assume responsabilità alcuna in ordine ai possibili risultati. L'acquirente ha il preciso onere di accertare preventivamente l'idoneità del prodotto per il tipo di uso o di impiego che ne voglia fare, assumendosi in tal modo le relative responsabilità per i danni e i nocuenti che ne abbiano a derivare.

Rev. 3 – 06/17

