

IDROVAL

Idropittura per manti bituminosi

NATURA DEL PRODOTTO

Pittura protettiva elastomerica colorata a base acquosa. Il prodotto è totalmente privo di solventi organici, perciò è da considerarsi ad un bassissimo impatto ambientale.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto impiegato per la protezione di manti bituminosi dai raggi U.V. e dall'assorbimento del calore o per il trattamento di lastre in fibro-cemento e di supporti in calcestruzzo, mattoni, legno, pietre naturali.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, oli, grassi e sostanze estranee o anti-aderenti. Su superfici sfarinanti si consiglia il trattamento preventivo del sottofondo con LIQUIGUM FIX. Le membrane bitume-polimero debbono aver subito almeno 180 giorni di ossidazione prima di procedere con l'applicazione del prodotto.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua e/o solventi.

AVVERTENZE

Si consiglia di stendere almeno due mani. Applicare la seconda quando la prima è completamente asciutta. Non utilizzare in imminenza di pioggia. Proteggere nelle prime 24 ore dalla sua applicazione, da acqua, pioggia e neve. Non applicare in presenza di elevata umidità notturna o su superfici soggette a ristagno d'acqua: i supporti devono avere una pendenza sufficiente per garantire scolo della pioggia. Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a rullo, pennello, pompa airless. Lasciare asciugare prima di procedere con gli strati successivi: l'applicazione deve avvenire solo su superfici completamente asciutte e con il prodotto precedentemente applicato completamente essiccato.

CONSUMI

300 gr/m² in due mani.

CONFEZIONI

Secchi da 25 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

IDROVAL

Idropittura per manti bituminosi

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi) PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto:	Liquido
Colore:	Bianco/Grigio/Rosso/Verde
Densità:	1,3 ± 0,05 g/cm ³
Viscosità Brookfield (a 20°C):	4000 ± 300 cps
pH:	9 ± 1
Residuo secco:	50 ± 2 %
Fuori polvere (a 20 °C):	60 – 90 minuti
Essiccazione (a 20 °C):	8 – 10 ore

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO IN ESERCIZIO

Resistenza agli agenti atmosferici:	buona
Resistenza al gelo / disgelo:	buona
Allungamento (%):	300

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la VALLI ZABBAN. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La VALLI ZABBAN si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Rev. 7 – 08/2021