

EcoPrimer

Descripción	Emulsión bituminosa ecológica “sobre estabilizada”, de baja penetración, en vehículo acuoso y lista para su aplicación..	
Tipo de producto	Imprimación para la preparación del sustrato.	
Ventajas	- Permite la correcta adherencia de la membrana al sustrato - Aplicación en frío	
Composición	Betún y agua	
Aplicación	Se aplica en frío mediante rodillo o brocha. Consumo 0,3 L/m2 sobre solera de hormigón, 0,1 L/m2 sobre soporte metálico sin aceite.	
Características	Aspecto	Líquido negro
	PH	- 11 ± 0,5
	Viscosidad a 25 °C	DIN 53211 100 Mpas
	Densidad (20°C)	UNI EN ISO 2811-1 1 ± 0,01 g/cm³
	Penetración	UNI EN 1426 30-50 dmm
	Tiempo de secado (1)	Aproximadamente 120 min a 20°C
	Libre de polvo (1)	Aproximadamente 10 minutos a 20°C
	Embalaje	Bidones de plástico de 18 kg
	Fecha de caducidad	24 meses
	Las medidas se han registrado con una temperatura de 23°C y una humedad del 50%. Los datos declarados pueden cambiar en función del espesor del producto aplicado y de las condiciones específicas de la obra: temperatura, humedad, ventilación, capacidad de absorción de las superficies. (1) El tiempo de secado y libre de polvo está estrictamente ligado a las temperaturas, condiciones climáticas, nivel de humedad del aire, tipo de cubierta, porosidad y alteración de la superficie.	
Sustrato	Hormigón, madera, metal sin barniz ni aceites sobre superficie.	
Preparación del sustrato	Asegúrese de que la superficie del sustrato esté libre de materiales sueltos, lechada, polvo, aceites y agentes de curado. Aplicar el producto a una temperatura comprendida entre +5°C y +35°C; deben evitarse condiciones climáticas extremadamente frías o calientes durante la aplicación y el secado de la película.	