

EcoPrimer

Descrizione	Emulsione bituminosa pronta all'uso	
Uso	Primer / impregnante bituminoso a freddo	
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> - Consente una buona adesione delle membrane in bitume a supporti cementizi, - Pronto all'uso, - Privo di solventi 	
Composizione	Bitume in soluzione acquosa	
Applicazione	Mescolare il prodotto prima dell'uso e applicare tramite rullo o pennellina. Consumo 0,3 kg/m ² su supporto in cemento.	
Caratteristiche	Aspetto	Liquido nero
	PH	- 11 ± 0,5
	Viscosità a 25 °C	DIN 53211 100 Mpas
	Densità (20°C)	UNI EN ISO 2811-1 1 ± 0,01 g/cm ³
	Penetrazione	UNI EN 1426 30-50 dmm
	Tempo di asciugatura (1)	Circa 120 min a 20°C
	Fuori polvere (1)	Circa 10 min a 20°C
	Imballo	Secchi plastica 18kg
	Utilizzo	24 mesi
	Misure relative a test eseguiti a 23°C e umidità relativa 50%.	
	(1) I tempi di asciugatura e fuori polvere sono strettamente legati alla temperatura esterna e del supporto, all'umidità relativa, al tipo di supporto e alla sua porosità e/o alterazione superficiale.	
Supporto	Cemento.	
Preparazione del supporto	Assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco e friabili o non aderenti, vernici, polvere in eccesso, oli disarmanti. Pulire accuratamente le superfici che devono essere solide e sufficientemente asciutte. L'applicazione su massetti molto umidi potrà portare alla formazione di distacchi della membrana dal supporto nel tempo. Applicare a temperature del supporto comprese tra +5°C e +35°C; Evitare condizioni estreme di caldo o freddo.	