

ValPur Fast

Descrizione Impermeabilizzazione liquida monocomponente y tixotrópica, a base de betún y poliuretano.

Aplicación ValPur Fast se utiliza para impermeabilizar detalles, pliegues angulares, canales de desagüe, chimeneas, ventiladores, jardineras y superficies de pequeñas dimensiones.

Vantajas

- Listo para usar y rápido de aplicar
- Aplicación en frío
- Evita el uso de llamas abiertas
- Resistente a la exposición directa
- Altas propiedades de adhesión
- Alta resistencia química

Soporte Membrana de betún con revestimiento mineral o arenoso, cemento, madera, metal. Limpiar cuidadosamente las superficies antes de la aplicación de ValPUR Fast.

Composición Betún-Poliuretano y disolventes

Caratteristiche	Líquido denso de color negro tixotrópico	
	Apariencia	
	Contenido sólido	- 70%
	Densidad (25°C)	1,12 g/cm3
	Viscosidad (25°C)	5400 (mPa.s)
	Resistencia mecánica	(EN-ISO 527-3) 2 MPa
	Alargamiento máximo	(EN-ISO 527-3) >400%
	Dureza	(ISO 868) 35A
	Adhesión en cemento	- 2 MPa
	Permeabilidad al vapor de agua (μ)	(EN ISO 7783:2012) 2651
	Temperatura de funcionamiento	-40 °C +100°C
	Tiempo de secado al tacto (7°C HR 50%)	4h
	Tiempo de secado al tacto (27°C HR 60%)	1h
	Tiempo de fraguado (23°C HR50%)	48 h
	Polimerización al 90% de las propiedades finales (25°C, 50%)	3-4gg
	Embalaje	Cubos 5kg e 18kg
	Estabilidad en los envases originales	9 meses
	Conservar el producto a una temperatura >+5°C y <30°C protegido de fuentes de calor, llamas abiertas y fuentes de ignición.	

Preparación del soporte	Asegúrese de que se eliminen las partes que se están despegando, partes quebradizas o no adheridas, pinturas, óxido, polvo, aceites desarmantes y limpie cuidadosamente las superficies que deben estar sólidas y suficientemente secas. Aplicar a temperaturas entre +5°C y +35°C; evitar condiciones extremas de calor y frío. Temperatura del soporte >+5°C.		
Aplicación	En frío con rodillo. Consumo 1,5 kg/m2 en dos capas con armadura interpuesta VZ Techno Mat.		
Condiciones de servicio	Bajo condiciones normales (25°C, 50%) la membrana alcanza hasta el 90% de sus propiedades finales en 3-4 días. La dureza final no se alcanza antes de 10 o 15 días. La reaplicación es posible tan pronto como el estado de polimerización de la primera capa permite el tránsito peatonal y el trabajo, y debe realizarse dentro de 48 horas.		
Resistencia química	Agua	24 h, 25°C	5
	Agua salada	24 h, 90°C	5
	Soluciones de ácido clorhídrico	200 g/l, 24 h, 25°C	4
		200 g/l, 24 h, 80°C	4
		3 g/l, 24 h, 25°C	5
		3 g/l, 24 h, 80°C	4
	Hidróxido de sodio	40g/l, 24 h, 25°C	5
	Amoníaco 3%	24 h, 25°C	5
0 peor / 5 mejor			
Nota: solución en contacto permanente			
Seguridad	Valpur Fast contiene isocianatos y disolventes inflamables. Siempre siga las instrucciones proporcionadas en la ficha de seguridad del material y adopte las precauciones allí descritas. Como regla general, es necesario garantizar una ventilación adecuada y evitar cualquier fuente de ignición. Este producto está destinado a ser utilizado solo para los usos y de la manera aquí descritos. Este producto debe ser utilizado solo por usuarios industriales o profesionales.		
Precauciones ambientales	Los contenedores deben considerarse residuos peligrosos, que deben ser entregados a un gestor de residuos autorizado. Si hay residuos de producto en los contenedores, no mezclarlo con otras sustancias sin verificar posibles reacciones peligrosas.		