

# Elastoflex VV

**Descrizione** Membrana realizzata a partire da bitume distillato modificato con elastomeri SBS e armatura in velo di vetro rinforzato, per lavori nuovi e rifacimenti.

**Destinazione d'uso CE** Strato base di sistemi multistrato per coperture piane secondo EN13707.

**Utilizzo** Coperture non accessibili esposte, Coperture tecniche esposte o sotto protezione.

**Certificazioni** Marcatura CE - FPC certificato numero 1370-CPR-0042..

**Composizione**  
**Superficie superiore:** Film  
**Superficie inferiore:** Film  
**Armatura:** Velo di vetro rinforzato

**Applicazione** Totale aderenza con bruciatore gas propano

| <b>Dimensioni e packaging</b> | <b>Elastoflex VV</b> |      |   |
|-------------------------------|----------------------|------|---|
| Spessore (mm)                 | -                    | -    | - |
| Peso (kg/m2)                  | 4,0                  | 5,0  |   |
| Rotoli (m)                    | 1x10                 | 1x10 |   |

| Caratteristiche                      | Norma       | Unità             | Valori    | Tolleranza |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|------------|
| Lunghezza                            | EN 1848-1   | m                 | 10        | -1%        |
| Larghezza                            | EN 1848-1   | m                 | 1,0       | -1%        |
| Spessore                             | EN 1849-1   | mm                | NPD       | ±0,2       |
| Massa Areica                         | EN 1849-1   | Kg/m <sup>2</sup> | 4,0 / 5,0 | ±10%       |
| Resistenza alla rottura per trazione | EN 12 311-1 | L x T (N/50mm)    | 300/200   | -20%       |
| Allungamento alla rottura            | EN 12 311-1 | L x T (%)         | 2/2       | -2         |
| Resistenza alla lacerazione          | EN 12 310-1 | L x T (N)         | 70/70     | -30%       |
| Resistenza al punzonamento statico   | EN 12 730   | Kg                | NPD       | ≥          |
| Resistenza all'impatto               | EN 12691    | mm                | NPD       | ≥          |
| Flessibilità a freddo                | EN 1109     | (°C)              | -15       | ≤          |
| Tenuta al calore                     | EN 1110     | (°C)              | 100       | ≥          |
| Stabilità dimensionale               | EN 1107-1   | %                 | ±0,3      | ≤          |
| Impermeabilità                       | EN 1928-B   | kPa               | 60        | ≥          |
| Permeabilità al vapore acqueo (μ)    | EN 1931     | -                 | 20000     | ≥          |
| Reazione al fuoco                    | EN 13501-1  | -                 | F         | -          |
| Performance al fuoco esterno         | EN 13501-5  | -                 | Froof     | -          |

#### Stoccaggio

Questo prodotto è consegnato in rotoli disposti verticalmente su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.

#### Modifiche

La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.