

Gummiflex Antiradon PL

Descrizione	Membrana impermeabile con funzione di barriera ai gas, VOC's, radon e barriera contro la risalita di umidità, in bitume modificato con polimeri elastoplastomerici e in poliestere filo continuo rinforzato-stabilizzato, conforme secondo EN13969 per fondazioni e opere interrato.	
Destinazione d'uso CE	Opere interrato e di fondazione secondo EN13969	
Utilizzo	Platee di fondazioni, muri contro-terra, opere interrato.	
Certificazioni	Marcatura CE - FPC certificato numero 1370-CPR-0042..	
Composizione	Superficie superiore: Sabbia fine Superficie inferiore: Film Armatura: Poliestere filo continuo rinforzato con fibre di vetro	
Applicazione	Totale aderenza con bruciatore gas propano	
Dimensioni e packaging	Gummiflex Antiradon Spessore (mm) Peso (kg/m2) Rotolo (m)	4PL 4,0 - 1x10



Caratteristiche	Norma	Unità	Valori	Tolleranza
Lunghezza	EN 1848-1	m	10	-1%
Larghezza	EN 1848-1	m	1,0	-1%
Spessore	EN 1849-1	mm	4,0	±0,2
Massa Areica	EN 1849-1	Kg/m ²	NPD	±10%
Resistenza alla rottura per trazione	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	700/500	-20%
Allungamento alla rottura	EN 12 311-1 1999	L x T (%)	40 / 45	-15
Resistenza alla lacerazione	EN 12 310-1	L x T (N)	160 /200	-30%
Resistenza al punzonamento statico	EN 12 730	Kg	25	≥
Resistenza all'impatto	EN 12691	mm	1250	≥
Flessibilità a freddo	EN 1109	(°C)	-10	≤
Tenuta al calore	EN 1110	(°C)	120	≥
Valore Sd	EN 1931	m	NPD	≥
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	EN 1931	-	100000	≥
Impermeabilità	EN 1928-B	kPa	60	≥
Permeabilità al gas radon	Test CSI	cm ³ /m ² x 24 h x atm	100	≤
Classificazione radon (CSI)	Per valori < 1 cm ³ /m ² x 24 h x atm Barriera alta - molto impermeabile al radon			

Stoccaggio

Questo prodotto è consegnato in rotoli disposti verticalmente su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.

Modifiche

La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.