

Gummiflex PL Super 33

Descrizione	Membrana ad elevate prestazioni realizzata a partire da bitume distillato modificato con polimeri elastoplastomerici e armatura in poliestere filo continuo rinforzato-stabilizzato, conforme secondo EN13707 per coperture piane, secondo EN13969 per fondazioni e secondo EN14695 per ponti ,viadotti, coperture carrabili.		
Destinazione d'uso CE	Strato di base per coperture piane secondo EN13707. Singolo strato per ponti ,viadotti, coperture carrabili secondo EN14695 . Strato per opere di fondazione secondo EN13969.		
Utilizzo	Coperture tecniche a vista e sotto protezione. Ponti ,viadotti, coperture carrabili. Opere di fondazione.		
Certificazioni	Marcatura CE - FPC certificato numero 1370-CPR-0042		
Composizione	Superficie superiore: sabbia fine Superficie inferiore: Film Armatura: Poliestere filo continuo rinforzato stabilizzato		
Applicazione	Totale aderenza con bruciatore gas propano		
Dimensioni e packaging	Gummiflex Super 33	4PL	5PL
	Spessore (mm)	4,0	5,0
	Peso (kg/m2)	-	-
	Rotoli (m)	1X10	1X10

Caratteristiche	Norma	Unità	Valori	Tolleranza
Lunghezza	EN 1848-1	m	10	-1%
Larghezza	EN 1848-1	m	1,0	-1%
Spessore	EN 1849-1	mm	4,0 / 5,0	±0,2
Massa Areica	EN 1849-1	Kg/m2	NPD	±10%
Resistenza alla rottura per trazione	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	1200/1000	± 20%
Allungamento alla rottura	EN 12 311-1 1999	L x T (%)	45/45	± 15
Resistenza alla lacerazione	EN 12 310-1	L x T (N)	200/200	± 30%
Resistenza al punzonamento statico (1)	EN 12 730	Kg	35	≥
Resistenza all'impatto	EN 12691	mm	1750	≥
Flessibilità a freddo	EN 1109	(°C)	-10	≤
Tenuta al calore	EN 1110	(°C)	140	-10
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	±0,3	≤
Impermeabilità	EN 1928-B	kPa	100	≥
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	E	-
Flessibilità a freddo dopo invecchiamento termico	EN 1296 EN 1109	°C	NPD	-
Resistenza ozono	UNI EN 1844	-	NPD	-
(1)	Per il Sistema in 2-strati Gummiflex 3PL 12 AV + Gummival 4PL Super 33/25			
Stoccaggio	Questo prodotto è consegnato in rotoli disposti verticalmente su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.			
Modifiche	La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.			

Ulteriori caratteristiche previste per la EN 14695

Caratteristiche	Norma	Unità	Valori	Tolleranza
Assorbimento dell'acqua	UNI EN 14223	%	1,5	≤
Forza di coesione - Campione tipo 1 a) Senza primer b) Verval Primer c) Ecoprimer	UNI EN 13596	N/mm ²	0,4	≥
Resistenza al taglio a) Senza primer b) Verval Primer c) Ecoprimer	UNI EN 13653	N/mm ²	0,15	≥
Fessurazione impalcato (crack binding ability)	UNI EN 14224	°C	NPD	-
Compatibilità con il calore di condizionamento	UNI EN 14691	%	NPD	-
Resistenza alla compattazione di uno strato di Asfalto	UNI EN 14692		Supera	-
Comportamento delle membrane bitumen polimero durante l'applicazione di mastice d'asfalto	UNI EN 14693	% mm	NPD	-
Impermeabilità senza pretrattamento	UNI EN14694	kPa	Supera	-
Impermeabilità con pretrattamento	UNI EN14694	kPa	NPD	-
Stabilità dimensionale ad alte temperature per applicazioni sotto asfalto colato	UNI EN1107-1 Annex B	%	NPD	-

Strato di protezione	Conglomerato bituminoso steso a caldo direttamente sulla membrana
Tipologie previste (UNI EN 13108-1)	AC 14 BIN 70/100 AC 16 BIN 70/100 AC 16 BIN 50/70 AC 16 BIN PMB 45/80-70 AC 6,3 SURF 70/100 AC 8 SURF 70/100 AC 8 SURF 70/100 AC 8 SURF PMB 45/80-70 AC 10 SURF 70/100 AC 10 SURF 40/60 AC 12,5 SURF 70/100 AC 12,5 SURF 50/70
Tipologie previste (UNI EN 13108-5)	SMA 6 PMB 45/80-70 SMA 8 PMB 45/80-70 SMA 10 PMB 45/80-70