

# Gummival HP Biarmato by Gorgati

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Descrizione</b>            | Membrana ad elevate prestazioni realizzata a partire da bitume distillato modificato con poliolefine APAO, con doppia armatura in poliestere rinforzato-stabilizzato e tessuto di vetro, per coperture piane e coperture carrabili con applicazione incollate a freddo tramite speciale colla adesiva. Questo prodotto è destinato per lavori nuovi e rifacimenti. |            |            |
| <b>Destinazione d'uso CE</b>  | Monostrato incollato per coperture piane secondo EN13707. EN 14695 impalcati di ponti e altre superfici soggette a traffico in calcestruzzo.                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Utilizzo</b>               | Coperture esposte non accessibili, Coperture tecniche esposte o sotto protezione. Parcheggio e coperture carrabili protette con soletta cls.                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Certificazioni</b>         | Marcatura CE - FPC certificato numero 1370-CPR-0042.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Composizione</b>           | <b>Superficie superiore:</b> Sabbia fine<br><b>Superficie inferiore:</b> Sabbia fine<br><b>Armatura:</b> Poliestere filo continuo rinforzato stabilizzato e tessuto di vetro                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Applicazione</b>           | Totale aderenza tramite speciale colla adesiva applicata a freddo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| <b>Dimensioni e packaging</b> | <b>Gummival Biarmato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4HP</b> | <b>5HP</b> |
|                               | Spessore (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,0        | 5,0        |
|                               | Peso (kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,2        | 5,3        |
|                               | Rotoli (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,27X1,10  | 7,27X1,10  |



| Caratteristiche                                           | Norma              | Unità          | Valori                       | Tolleranza |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Lunghezza                                                 | EN 1848-1          | m              | 7,27                         | -1%        |
| Larghezza                                                 | EN 1848-1          | m              | 1,10                         | -1%        |
| Spessore                                                  | EN 1849-1          | mm             | 4,0 / 5,0                    | ±0,2       |
| Massa Areica                                              | EN 1849-1          | Kg/m2          | 4,2 / 5,3                    | ±10%       |
| Resistenza alla rottura per trazione                      | EN 12 311-1        | L x T (N/50mm) | 1200/1200                    | -20%       |
| Allungamento alla rottura                                 | EN 12 311-1        | L x T (%)      | 50/50                        | -15        |
| Resistenza alla lacerazione                               | EN 12 310-1        | L x T (N)      | 250/250                      | -30%       |
| Resistenza al punzonamento statico                        | EN 12 730          | Kg             | 25                           | ≥          |
| Resistenza all'impatto                                    | EN 12691           | mm             | 2300                         | ≥          |
| Resistenza a trazione delle giunzioni                     | EN 12317-1         | N / 50mm       | 1000/1000                    | -20%       |
| Flessibilità a freddo                                     | EN 1109            | (°C)           | -20                          | ≤          |
| Tenuta al calore                                          | EN 1110            | (°C)           | 140                          | ≥          |
| Stabilità dimensionale                                    | EN 1107-1          | %              | ±0,2                         | ≤          |
| Impermeabilità                                            | EN 1928-B          | kPa            | 400                          | ≥          |
| Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento            | EN 1296<br>EN 1110 | (°C)           | 140                          | ≥          |
| Invecchiamento artificiale UV ad alta temperature e acqua | EN1297<br>EN1850-1 | -              | Assenza difetti / No defects | -          |
| Reazione al fuoco                                         | EN 13501-1         | -              | E                            | -          |
| Performance al fuoco esterno                              | EN 13501-5         | -              | Roof                         | -          |

#### Stoccaggio

Questo prodotto è consegnato in rotoli disposti verticalmente su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.

#### Modifiche

La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.