

Multival Plus Minerale

Descrizione Membrana in bitume multicomound APAO/SBS ad elevate performance, con armatura in poliestere filo continuo rinforzato-stabilizzato, per lavori nuovi e rifacimenti. La parte superiore della membrana è costituita da una compound in bitume modificato con poliolefine APAO, la parte inferiore da un compound elastomerico SBS.

Destinazione d'uso CE Monostrato per coperture piane secondo EN13707.

Utilizzo Coperture tecniche a vista e sotto protezione.

Certificazioni Marcatura CE - FPC certificato numero 1370-CPR-0042.

IGLAE

Composizione

Superficie superiore: Ardesia minerale / Graniglia sferoidale

Superficie inferiore: Film

Armatura: Poliestere filo continuo rinforzato stabilizzato

Applicazione Totale aderenza con bruciatore gas propano

Dimensioni e packaging

Multival Plus Minerale

Spessore (mm)	4,0 in cimosa
Peso (kg/m ²)	-
Rotoli (m)	1x8

Caratteristiche	Norma	Unità	Valori	Tolleranza
Lunghezza	EN 1848-1	m	8,0	-1%
Larghezza	EN 1848-1	m	1,0	-1%
Spessore in cimosà	EN 1849-1	mm	4,0	±0,2
Massa Areica	EN 1849-1	Kg/m ²	NPD	±10%
Resistenza alla rottura per trazione	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	800/630	-20%
Allungamento alla rottura	EN 12 311-1	L x T (%)	45/45	-15
Resistenza alla lacerazione	EN 12 310-1	L x T (N)	200/200	-30%
Resistenza al punzonamento statico	EN 12730	Kg	20	≥
Resistenza all'impatto	EN 12691	mm	1000	≥
Resistenza a trazione delle giunzioni	EN 12317-1	L x T (N/50mm)	650/500	-20%
Flessibilità a freddo	EN 1109	(°C)	-20 / -20	≤
Tenuta al calore	EN 1110	(°C)	100	≥
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	±0,3	≤
Impermeabilità	EN 1928-B	kPa	60	≥
Adesione protezione minerale	EN 12039	%	30	≥
Flessibilità a freddo dopo invecchiamento	EN 1296 EN 1109	(°C)	-15	+15
Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento	EN 1296 EN 1110	(°C)	90	-10
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	F	-
Performance al fuoco esterno	EN 13501-5	-	Froof	-

Stoccaggio

Questo prodotto è consegnato in rotoli disposti verticalmente su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.

Modifiche

La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.