

# Multival Remake

**Descrizione** Membrana in bitume multicomound APAO/SBS ad elevate performance, con armatura in poliestere filo continuo rinforzato-stabilizzato, per lavori nuovi e rifacimenti. La parte superiore della membrana è costituita da una compound in bitume modificato con poliolefine APAO, la parte inferiore da un compound elastomerico SBS.

**Destinazione d'uso CE** Monostrato per coperture piane secondo EN13707.

**Utilizzo** Coperture tecniche a vista e sotto protezione.

**Certificazioni** Marcatura CE - FPC certificato numero 1370-CPR-0042.

## IGLAE

**Composizione**

**Superficie superiore:** Ardesia minerale / Graniglia sferoidale

**Superficie inferiore:** Film

**Armatura:** Poliestere filo continuo rinforzato stabilizzato

**Applicazione** Totale aderenza con bruciatore gas propano. In caso di rifacimenti Multival Remak è installato in totale aderenza su manti bituminosi esistenti preparati con primer bituminoso.

**Dimensioni e packaging**

**Multival Remake**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Spessore (mm) | 4,0 in cimosà |
| Peso (kg/m2)  | 6,0           |
| Rotoli (m)    | 1x8           |

| Caratteristiche                                | Norma              | Unità             | Valori    | Tolleranza |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------|
| Lunghezza                                      | EN 1848-1          | m                 | 8,0       | -1%        |
| Larghezza                                      | EN 1848-1          | m                 | 1,0       | -1%        |
| Spessore in cimosà                             | EN 1849-1          | mm                | 4,0       | ±0,2       |
| Massa Areica                                   | EN 1849-1          | Kg/m <sup>2</sup> | 6,0       | ±10%       |
| Resistenza alla rottura per trazione           | EN 12 311-1        | L x T (N/50mm)    | 900/700   | -20%       |
| Allungamento alla rottura                      | EN 12 311-1        | L x T (%)         | 50/50     | -15        |
| Resistenza alla lacerazione                    | EN 12 310-1        | L x T (N)         | 200/200   | -30%       |
| Resistenza al punzonamento statico             | EN 12730           | Kg                | 25        | ≥          |
| Resistenza all'impatto                         | EN 12691           | mm                | 1250      | ≥          |
| Resistenza a trazione delle giunzioni          | EN 12317-1         | L x T (N/50mm)    | 700/700   | -20%       |
| Flessibilità a freddo                          | EN 1109            | (°C)              | -20 / -20 | ≤          |
| Tenuta al calore                               | EN 1110            | (°C)              | 100       | ≥          |
| Stabilità dimensionale                         | EN 1107-1          | %                 | ±0,3      | ≤          |
| Impermeabilità                                 | EN 1928-B          | kPa               | 60        | ≥          |
| Adesione protezione minerale                   | EN 12039           | %                 | 30        | ≥          |
| Flessibilità a freddo dopo invecchiamento      | EN 1296<br>EN 1109 | (°C)              | -15       | +15        |
| Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento | EN 1296<br>EN 1110 | (°C)              | 90        | -10        |
| Reazione al fuoco                              | EN 13501-1         | -                 | F         | -          |
| Performance al fuoco esterno                   | EN 13501-5         | -                 | Froof     | -          |

### Stoccaggio

Questo prodotto è consegnato in rotoli disposti verticalmente su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.

### Modifiche

La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.