

Starter PV 15

Descrizione Membrana realizzata a partire da bitume distillato modificato con polimeri elastoplastomerici accoppiata con geotessile sulla parte inferiore per sistemi a fissaggio meccanico, utilizzata per lavori nuovi e rifacimenti. Il geotessile nella parte inferiore agisce come strato di separazione e desolidarizzazione e permette la diffusione di umidità intrappolata nei lavori di rifacimento.

Destinazione d'uso CE Strato base di sistemi multistrato a fissaggio meccanico per coperture piane secondo EN13707. Sottostrato fissato meccanicamente per coperture inclinate secondo EN 13859-1.

Utilizzo Coperture piane non accessibili esposte, Coperture piane tecniche esposte o sotto protezione. Coperture in legno piane e a falda.

Certificazioni Marcatura CE - FPC certificato numero 1370-CPR-0042.

Composizione
Superficie superiore: Film o Tessuto PP
Superficie inferiore: Geotessile in poliestere
Armatura:

Applicazione Fissaggio meccanico per coperture piane in accordo UNI EN1991 (azione del vento). Fissaggio meccanico per coperture in legno a falda con chiodi testa larga diam 1cm. Due linee di fissaggio per rotolo con fissaggi ogni 20cm.

Dimensioni e packaging
Starter PV 15
 Spessore (mm) -
 Peso (kg/m2) 2,0
 Rotoli (m) 1,05X10



Caratteristiche	Norma	Unità	Valori	Tolleranza
Lunghezza	EN 1848-1	m	10	-1%
Larghezza	EN 1848-1	m	1,05	-1%
Spessore	EN 1849-1	mm	NPD	±0,2
Massa Areica	EN 1849-1	Kg/m ²	2,0	±10%
Resistenza alla rottura per trazione	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	500/400	-20%
Allungamento alla rottura	EN 12 311-1	L x T (%)	45/45	-15
Resistenza alla lacerazione	EN 12 310-1	L x T (N)	250/250	-30%
Resistenza al punzonamento statico	EN 12 730	Kg	NPD	≥
Resistenza all'impatto	EN 12691	mm	NPD	≥
Flessibilità a freddo	EN 1109	(°C)	-10	≤
Tenuta al calore	EN 1110	(°C)	100	≥
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	NPD	≤
Impermeabilità	EN 1928-B	kPa	60	≥
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	EN 1931	-	20000	≥
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	F	-
Performance al fuoco esterno	EN 13501-5	-	Froof	-

Stoccaggio

Questo prodotto è consegnato in rotoli disposti verticalmente su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.

Modifiche

La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.