

Termoval ALUVap Strip

Descrizione Barriera vapore in bitume modificato con polimeri elastoplastomerici ad elevate performance, con armatura composita in poliestere rinforzato-stabilizzato e film alluminio. La parte superiore della membrana è provvista di strisce termo adesive per l'incollaggio diretto di pannelli isolanti.

Destinazione d'uso CE Barriera vapore secondo EN13970.

Utilizzo Coperture isolate. Termoval riceve direttamente pannelli EPS e PIR incollati per termo-adesione tramite l'uso di fiamma leggera.

Certificazioni Marcatura CE - FPC certificato numero 1370-CPR-0042.

Composizione
Superficie superiore: Bande termo adesive e film PE
Superficie inferiore: Film
Armatura: Poliestere con film alluminio

Applicazione Totale aderenza con bruciatore gas propano

Dimensioni e packaging
Termoval ALUVap Strip
Spessore (mm) 3,0
Peso (kg/m2) -
Rotoli (m) 1x10



Caratteristiche	Norma	Unità	Valori	Tolleranza
Lunghezza	EN 1848-1	m	10	-1%
Larghezza	EN 1848-1	m	1,0	-1%
Spessore	EN 1849-1	mm	3,0	±0,2
Massa Areica	EN 1849-1	Kg/m2	NPD	±10%
Resistenza alla rottura per trazione	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	350/200	-20%
Allungamento alla rottura	EN 12 311-1	L x T (%)	20/20	-15
Resistenza alla lacerazione	EN 12 310-1	L x T (N)	110/100	-30%
Resistenza al punzonamento statico	EN 12 730	Kg	NPD	≥
Resistenza all'impatto	EN 12691	mm	700	≥
Flessibilità a freddo	EN 1109	(°C)	-15	≤
Tenuta al calore	EN 1110	(°C)	120	≥
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	±0,3	≤
Impermeabilità	EN 1928-B	kPa	60	≥
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	EN 1931	-	1500000	≥
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	F	-
Performance al fuoco esterno	EN 13501-5	-	Froof	-

Stoccaggio

Questo prodotto è consegnato in rotoli disposti verticalmente su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.

Modifiche

La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.